



TEKNİK BİLGİLER / No 805

SPRAY 950 STONE CHIP

GENEL TEKNİK TANIM

Çizilme ve taş darbesi koruması için kauçuk esaslı aerosol alt gövde kaplaması.

Su ve ses yalıtımı sağlayan, kalıcı esnekliğini koruyan malzeme.

Tüm HB BODY boya sistemleriyle kuruduktan sonra veya yağ üstüne yağ boyanabilir.

Yapışmayı artırmak için isteğe bağlı HB BODY P340 PLASTOFIX ara katı uygulanabilir.

YÜZEY

Gövdenin dış alt kısımları (çamurluk içleri, marşpiyel vb.) ve iç bölümleri (kaput, bagaj vb.)

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.



Yüzeyi 770 NORMAL / 771 FAST ANTISİL yağ giderici ile temizleyin

2 bezle sürme-silme yapın. Temizleyiciyi henüz ıslakken temiz, kuru bezle silerek alın. Basınçlı hava ve yapışkan toz beziyle tozu giderin.

ÜRÜN UYGULAMASI



Önce iyice çalkalayın: 2 - 3 min



20 - 30 cm uzaklıktan ince katlar püskürtün



Yaklaşık 2 - 3 kat
200 - 300 µm



5 - 10 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme



10 min / 23°C (73°F): Toz tutmaz
Tam kuruma 2 saat



Tüm HB BODY boya sistemleriyle yağ üstüne yağ veya kuruduktan sonra boyanabilir



Kullanımdan sonra kutuyu ters çevirip az miktarda püskürterek memeyi temizleyin

Not: Maksimum yapışma için boyamadan önce P340 PLASTOFIX uygulanması önerilir. Uygulama için ilgili teknik bilgilere bakın.

YOĞUNLUK

0.88 ± 0.03 g/cm3

KATI MADDE

31 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC)

Bileşimi ve özellikleri bakımından aerosol üründür. Bu kategoride en yüksek VOC 840 g/L. Kullanıma hazır ürünün VOC değeri 840g/L.
2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Bilye ses vermeye başladıktan sonra 2 - 3 min çalkalayın.
- İstenen son kat sonucunu elde etmek için benzer yüzeyde deneme önerilir.
- En uygun uygulama sıcaklığı 10 - 25°C (50 - 77°F).

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Garantili raf ömrü 36 aydır; açılmamış orijinal ambalajında, serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F). saklanmalıdır.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

EYLÜL 2024