



TEKNİK BİLGİLER / No 718

999 SEAM SEALER CARTR.

GENEL TEKNİK TANIM

Metal yüzeyler ve gövde birleşimleri için ideal kauçuk esaslı dikiş mastiği.

Ses ve su yalıtımı sağlar.

-25 ile 80°C (-13 ile 176°F) sıcaklıklara dayanıklıdır.

Tüm HB BODY boya sistemleriyle üzeri boyanabilir.

Hızlı kuruma.

Mekanik ve kimyasal dayanım.

YÜZEY

Gövdenin iç veya alt kısımları

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ



Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.

ÜRÜN UYGULAMASI



Kartuş tabancasıyla uygulayın.



2 - 3 h / 23°C (73°F)
200 µm (7.9 mil)



Tüm HB BODY boya sistemleriyle, uygulamadan 15 min sonra başlayıp 23°C (73°F)'de 60 min dolana kadar veya kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.

Not: Maksimum yapışma için boyamadan önce P340 PLASTOFIX uygulanması önerilir. Uygulama için ilgili teknik bilgilere bakın.

YOĞUNLUK 1.1 ± 0.1 g/cm³

KATI MADDE Ağırlıkça 65 ± 2%

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir. 2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Optimum çalışma sıcaklığı 20 - 30°C (68 - 86°F).
- Kuruma süresi film kalınlığına ve ortam sıcaklığına bağlıdır.

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

TEMMUZ 2025



TEKNİK BİLGİLER / No 718

999 SEAM SEALER

GENEL TEKNİK TANIM

Metal yüzeyler ve gövde birleşimleri için ideal kauçuk esaslı dikiş mastiği.

Ses ve su yalıtımı sağlar.

-25 ile 80°C (-13 ile 176°F) sıcaklıklara dayanıklıdır.

Tüm HB BODY boya sistemleriyle üzeri boyanabilir.

Hızlı kuruma.

Mekanik ve kimyasal dayanım.

YÜZEY

Gövdenin iç veya alt kısımları

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ



Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.

ÜRÜN UYGULAMASI



Fırçayla 1 kat uygulayın.



2 - 3 h / 23°C (73°F)
200 µm (7.9 mil)



Tüm HB BODY boya sistemleriyle, uygulamadan 15 min sonra başlayıp 23°C (73°F)'de 60 min dolana kadar veya kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.

Not: Maksimum yapışma için boyamadan önce P340 PLASTOFIX uygulanması önerilir. Uygulama için ilgili teknik bilgilere bakın.

YOĞUNLUK 1.1 ± 0.1 g/cm³

KATI MADDE Ağırlıkça 65 ± 2%

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir. 2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Optimum çalışma sıcaklığı 20 - 30°C (68 - 86°F).
- Kuruma süresi film kalınlığına ve ortam sıcaklığına bağlıdır.

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.