



TEKNİK BİLGİLER / No 515

BODY 617 NANO FIBER

GENEL TEKNİK TANIM

Boşlukları köprülemek ve doldurmak için 2K cam elyaflı polyester macun.

Korozyonlu yüzeyler üzerine uygulamaya uygundur.

Mükemmel dolgu özellikleri.

Düzgün yayılır.

Hızlı kurur.

Yüksek dayanımlı yüzey sağlar.

YÜZEY

Metal yüzeyler
- Çıplak metal
- Alüminyum
- Paslanmaz çelik

Polyester yüzeyler
Elyafli otomobil parçaları

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirlenmelerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.



Yüzeyi uygun tane numaralı zımparaya zımparalayın.



Yüzeyi 770 NORMAL / 771 FAST ANTISIL Degreaser ile temizleyin.

2 bezle sürme-silme yapın. Temizleyiciyi henüz ıslakken temiz, kuru bezle silerek alın. Basınçlı hava ve yapışkan toz beziyle tozu giderin.

ÜRÜN UYGULAMASI: Sertleştiriciyle karıştırdıktan sonra doğrudan işlem görecektir yüzeye spatulayla uygulayın.



100 kısım MACUNU 2 - 3 kısım BPO PASTE HARDENER ile karıştırın



Sertleşmeden spatulayla uygulayın
Karışım ömrü: 4 - 5 min / 23°C (73°F)



Doğal kuruma
20 - 30 min / 23°C (73°F)



1. aşama: Düşük güç 2 - 3 min
2. aşama: Tam güç en fazla 3 - 5 min
Lamba mesafesi: En az 70 cm
Aşağıdaki IR ekipmanı notlarına bakın.



P 80 - P 120



Üzerine HB BODY 1K & 2K astarlar uygulayın

ÖZGÜL AĞIRLIK 1.84 ± 0.1 g/cm³

KATI MADDE 87 ± 2%
Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC)
Bileşenleri ve özellikleri nedeniyle özel tamir boyası ürünüdür. Bu kategoride en yüksek VOC içeriği 250 g/L'dir. Kullanıma hazır ürünün VOC içeriği 250 g/L'dir.
2004/42/II(b)(250)250

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 767 NITRO THINNER ile temizleyin.

NOTLAR • Yalnız BPO Paste Hardener kullanın. Macunla iyice karıştırın. Son katta lekelenmeye yol açabileceğinden %3 üzerinde eklemeyin.

- Etch Primer, Wash Primer, 1K Filler, TPA yüzeyler ve yumuşak eski boya üzerine uygulamayın.
- 5°C (41°F) altında uygulamayın.
- Daima kuru zımpara önerilir.

IR ekipmanı notları:

- Yüzeyi 80 - 100°C (176 - 212°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- IR ekipmanının doğru kullanımı için üretici talimatlarına başvurun.

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ
Polyesterlerin raf ömrü sınırlıdır. Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F), kullanılmamış orijinal ambalajında garanti raf ömrü 18 aydır.



Serin yerde saklayın



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

BPO Paste Hardener organik peroksit içerir ve oksitleyicidir. Cilde değerse hemen silip sabunlu suyla yıkayın. Gözle temasta bol suyla yıkayıp derhal doktora başvurun.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değildir. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.