



TEKNİK BİLGİLER / No 218

BODY 691 CLEAR UHS SR 2:1**GENEL TEKNİK TANIM**

Tüm araç, kısmi veya noktasal panel onarımına uygun ultra yüksek katlı vernik.

Parlaklığını iyi korur.

Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım.

Mükemmel yayılma.

YÜZEY

HB BODY solvent ve su bazlı baz kat boyaları

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Vernikten önce baz katın yeterince kurumasını bekleyin. Yüzeydeki tozu toz tutucu bezle alın.

YARDIMCI ÜRÜNLER VE KATKILAR

H754 HARDENER FOR TOPCOATS FAST
H753 HARDENER FOR TOPCOATS NORMAL
H752 HARDENER FOR TOPCOATS SLOW
740 ACRYL NORMAL THINNER (REDUCER)
741 ACRYL SLOW THINNER (REDUCER)

ÜRÜN UYGULAMASI:

KARIŞIM	HACİM AĞIRLIK
691	2 birim 100g
H754/H753/H752	1 birim 49.2g
740/741	10%-20% 9,1-18,1g



23oC (73oF) karışım ömrü:
- H754: 2.5 h
- H753/H752: 3.5 h



Püskürtmeye hazır: 16 -
17 s DIN 4 / 20°C (68°F)



1.2 - 1.3 mm
1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi)
2x kat = 50 - 60 µm
(2 - 2.4 mil)



10 - 15 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme 15 -
20 min / 23°C (73°F)
Kurutma öncesi bekleme



25 - 30 min / 60°C (140°F)
panel sıcaklığı 20 - 24 h /
23°C (73°F)



Kısa dalga 10 - 15 min Mesafe: 60 -
70cm

SICAKLIK	KISMİ ONARIM	KOMPLE ONARIM
15-20°C (59-68°F)	H754 +10-20% 740 H753 +10-20% 740	H753 +10-20% 740
20-25°C (68-77°F)	H754 +10-20% 740 H753 +10-20% 740	H753 +10-20% 740
25-30°C (77-86°F)	H754 +10-20% 740 H754 +10-20% 741 H753 +10-20% 740 H752 +10-20% 740	H753 +10-20% 740 H753 +10-20% 741 H752 +10-20% 740
>30°C (86°F)	H753 +10-20% 740 H752 +10-20% 740	H752 +10-20% 740 H752 +10-20% 741

ÖZGÜL AĞIRLIK 0.98 ± 0.01
g/cm³

KATI MADDE 50 ± 2 %
Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir.
2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Yalnızca önerilen sertleştirici ve tinerlerle uygulayın.
- 15°C (59°F) altında kullanmayın.
- Kuruma ve karışım ömrü; sertleştirici, film kalınlığı ve ortam sıcaklığına bağlıdır (önerilen film kalınlığı 50-60 µm).

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 740 ACRYL NORMAL veya 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

2K boya sistemleri suyla reaksiyona girebildiğinden kullanılan tüm ekipman nemden arındırılmış olmalıdır. İzosiyanatlar ciltte hassaslaşmaya yol açabilir. Malzeme kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Histaminik rahatsızlık veya solunum sorunu geçmişi olanlar önce doktora danışmalıdır.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.