

BODY 694 FAST CLEAR MS SR 2:1



GENEL TEKNİK TANIM

Çok kısa kuruma süreli 2K SR vernik.

Noktasal ve kısmi otomotiv onarımları için idealdir.

Üstün son kat görünümü.

Kuruduktan hemen sonra polisaj yapılabilir.

İyi mekanik ve kimyasal dayanım.

YÜZEY

HB BODY solvent bazlı baz kat boyaları

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ



Vernikten önce baz katın yeterince kurumasını bekleyin. Yüzeydeki tozu toz tutucu bezle alın.

YARDIMCI ÜRÜNLER VE KATKILAR

BODY 624 HARDENER FAST
740 ACRYL NORMAL THINNER (REDUCER)
741 ACRYL SLOW THINNER (REDUCER)

ÜRÜN UYGULAMASI: 2 normal kat uygulayın.



KARIŞIM	HACİM AĞIRLIK	100g
694	2 birim	100g
624	1 birim	54.2g
740/741	5-10%	4.6-9.3g

SICAKLIK ARALIĞI	ONARIM BOYUTUNA GÖRE TİNER SEÇİMİ	
	1 - 2 PARÇA	3 - 5 PARÇA
15 - 25oC (59 - 77oF)	740 NORMAL	740 NORMAL
25 - 30oC (77 - 86oF)	740 NORMAL	741 SLOW
30 - 35oC (86 - 95oF)	741 SLOW	-



23°C (73°F) karışım ömrü:
> 4 h



Püskürtme viskozitesi: 13 - 15 s
DIN 4 / 20°C (68°F)



1.2 - 1.3 mm
1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi)
2x kat = 45 - 50 µm
(1.8 - 2 mil)



Katlar arası bekleme:
3 - 5 min / 20 - 30°C (68 - 86°F)
2 - 4 min >35°C (95°F)

Fırınlama öncesi bekleme:
5 min* / 20 - 35°C (68 - 86°F)

* Belirtilen talimatları aşmayın.



SICAKLIK	TOZ TUTMAZ	ELLE TUTULABİLİR
20 - 25oC (68 - 77oF)	15 min	60 - 90 min
25 - 30oC (77 - 86oF)	10 - 15 min	45 - 60 min
30 - 35oC (86 - 95oF)	5 - 10 min	30 - 45 min
60oC (140oF)	2 min	10 min



IR kurutma öncesi bekleme:
5 min
1. aşama: yarım güçte 5 min
2. aşama: tam güçte 5 min
Lamba uzaklığı: en az 70 cm



Polisaja hazır
Havada kurutma: ELLE
TUTULABİLİR kuruluğa ulaştığında
Fırınlama: ELLE
TUTULABİLİR kuruluğa ulaşmış
soğuduktan 10 min sonra

Aşağıdaki IR ekipmanı notlarına bakın

YOĞUNLUK
0.94 ± 0.02 g/cm3

KATI MADDE
39 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir.
2004/42/II(b)(840)840

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 740 ACRYL NORMAL veya 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.

NOTLAR

- Yalnızca önerilen sertleştirici ve tinerlerle uygulayın.
- Kuruma ve karışım ömrü; sertleştirici, film kalınlığı ve ortam sıcaklığına bağlıdır (önerilen film kalınlığı 45 - 50 µm).

IR ekipmanı notları:

- Yüzeyi 80 - 100°C (176 - 212°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- IR ekipmanını doğru kullanmak için üreticisinin talimatlarına başvurun.

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

2K boya sistemleri suyla reaksiyona girebildiğinden kullanılan tüm ekipman nemden arındırılmış olmalıdır. İzosiyanatlar ciltte hassaslaşmaya yol açabilir. Malzeme kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Histaminik rahatsızlık veya solunum sorunu geçmişi olanlar önce doktora danışmalıdır.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgilere dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikri mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.