

BODY 696 AIR DRY CLEAR HS SR 2:1



GENEL TEKNİK TANIM

Hızlı hava kurumasıyla üstün son kat sağlayan 2K HS vernik.

Özel BODY 627 FAST veya BODY 626 NORMAL sertleştiricilerle geniş ortam sıcaklığı aralığında uygulanır.

Yüksek iş hacmi, verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi formül.

Noktasal, panel ve kısmi otomotiv onarımlarına uygundur (yatay yüzeyler dahil).

Kolay uygulama; kuruduktan hemen sonra polisaj.

Çizilmeye, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklıdır.

YÜZEY

HB BODY solvent ve su bazlı baz kat boyaları

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ



Vernikten önce baz katın yeterince kurumasını bekleyin. Yüzeydeki tozu toz tutucu bezle alın.

YARDIMCI ÜRÜNLER VE KATKILAR

BODY 626 HARDENER NORMAL

BODY 627 HARDENER FAST

740 ACRYL NORMAL THINNER (REDUCER)

ÜRÜN UYGULAMASI: 2 normal kat uygulayın.



KARIŞIM	HACİM	AĞIRLIK
696	2 birim	100g
627/626	1 birim	50.9g
740	5%	4.5g

SICAKLIK ARALIĞI	ONARIM BOYUTUNA GÖRE SERTLEŞTİRİCİ SEÇİMİ	
	1 - 2 PARÇA	3 - 5 PARÇA
15 - 25oC (59 - 77oF)	627 FAST	627 FAST
25 - 30oC (77 - 86oF)	627 FAST	626 NORMAL
30 - 35oC (86 - 95oF)	626 NORMAL	626 NORMAL



20°C (68°F) karışım ömrü:
- 627 FAST: 30 min
- 626 NORMAL: 60 min



Püskürtme viskozitesi: 13 - 15 s
DIN 4 / 20°C (68°F)



1.2 - 1.3 mm
1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi)
2x kat = 50 - 60 µm
(2 - 2.4 mil)



3 - 5 min / 20°C (68°F)
Katlar arası bekleme
2 - 3 min* / 20°C (68°F)
Fırınlama öncesi bekleme

*Belirtilen talimatları aşmayın.



SICAKLIK	TOZ TUTMAZ		ELLE TUTULABİLİR	
	627 FAST	626 NORMAL	627 FAST	626 NORMAL
23oC (73oF)	15 min	25 - 30 min	50 - 60 min	90 - 105 min
45oC (113oF)	-	-	20 min	30 min
50oC (122oF)	-	-	15 min	20 min
60oC (140oF)	-	-	5 min	10 min



IR kurutma öncesi bekleme:
5 min
1. aşama: yarım güçte 5 min
2. aşama: tam güçte 5 min
Panel uzaklığı: 60 - 70 cm



Polisaja hazır
Havada kurutma: ELLE
TUTULABİLİR kuruluğa
ulaştığında
Fırınlama: ELLE
TUTULABİLİR kuruluğa ulaşmış
soğuduktan 10 min sonra

YOĞUNLUK
0.96 ± 0.02 g/cm3

KATI MADDE
47 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir.
2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Yalnızca önerilen sertleştirici ve tinerlerle uygulayın.
- 15°C (59°F) altında kullanmayın.
- Kuruma ve karışım ömrü; sertleştirici, film kalınlığı ve ortam sıcaklığına bağlıdır (önerilen film kalınlığı 50-60 µm).

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 740 ACRYL NORMAL veya 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.

2K boya sistemleri suyla reaksiyona girebildiğinden kullanılan tüm ekipman nemden arındırılmış olmalıdır. İzosiyanatlar ciltte hassaslaşmaya yol açabilir. Malzeme kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Histaminik rahatsızlık veya solunum sorunu geçirmiş olanlar önce doktora danışmalıdır.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgilere dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değildir. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikri mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.