



## TEKNİK BİLGİLER / No 219

**BODY 698 CLEAR HS SR 2:1****GENEL TEKNİK TANIM**

Mükemmel yayılma, yüksek parlaklık ve uzun süreli koruma sağlayan 2K HS (yüksek katı maddeli) vernik.

Yüksek viskoziteli formülü sayesinde kolay uygulanır.

Noktasal, panel ve komple otomotiv onarımlarında hızlı sertleşir.

Kimyasallara ve mekanik zorlanmaya dayanıklıdır.

Dokulu mat yüzeyli PSA (Stellantis) araçların onarımında 440 Texture Additive ile birleştirilebilir.

**YÜZEY**

HB BODY solvent ve su bazlı baz kat boyaları

**YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ**

Vernikten önce baz katın yeterince kurumasını bekleyin. Yüzeydeki tozu toz tutucu bezle alın.

**YARDIMCI ÜRÜNLER VE KATKILAR**

BODY 620 HARDENER  
H754 HARDENER FOR TOPCOATS FAST  
H753 HARDENER FOR TOPCOATS NORMAL  
H752 HARDENER FOR TOPCOATS SLOW  
740 ACRYL NORMAL THINNER (REDUCER)  
741 ACRYL SLOW THINNER (REDUCER)

**ÜRÜN UYGULAMASI:**

| KARIŞIM            | HACİM AĞIRLIK   |
|--------------------|-----------------|
| 698                | 2 birim 100g    |
| 620/H754/H753/H752 | 1 birim 49.2g   |
| 740/741            | 5-15% 4.5-13.4g |



23°C (73°F) karışım ömrü:  
- 620: 1.5 h  
- H752/H753: 3.5 h  
- H754: 2h



Püskürtme viskozitesi: 16 - 19 s  
DIN 4 / 20°C (68°F)



1.2 - 1.3 mm  
1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi)  
2x kat = 50 - 60 µm  
(2 - 2.4 mil)



5 - 10 min / 23°C (73°F)  
Katlar arası bekleme  
10 min / 23°C (73°F)  
Kurutma öncesi bekleme



20 - 30 min / 60°C (140°F)  
panel sıcaklığı  
8 - 16 h / 23°C (73°F)



Kısa dalga 8 - 12 min  
Uzaklık: 60 - 70 cm

**SU ÜRÜNLE UYGULAMA****BODY 620 / H754 FAST Sertleştirici**

| SICAKLIK          | PORTAKAL KABUĞU DOKUSU 1-2 PARÇA                  | DÜZGÜN YÜZEY 1-2 PARÇA                            | KOMPLE ONARIM                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10-15°C (50-59°F) | H754/620 + 5-10% 740<br>20 min / 60oC (140oF)     | H754/620 + 5-15% 740<br>20 min / 60oC (140oF)     | H754/620 + 5-15% 740/741<br>20 min / 60oC (140oF) |
| 15-25°C (59-77°F) |                                                   |                                                   |                                                   |
| 25-30°C (77-86°F) | H754/620 + 5-10% 740/741<br>20 min / 60oC (140oF) | H754/620 + 5-15% 740/741<br>20 min / 60oC (140oF) |                                                   |
| >30°C (86°F)      |                                                   |                                                   |                                                   |

**SU ÜRÜNLE UYGULAMA****H753 NORMAL / H752 SLOW Sertleştirici**

| SICAKLIK          | PORTAKAL KABUĞU DOKUSU 1-2 PARÇA                | DÜZGÜN YÜZEY 1-2 PARÇA                          | KOMPLE ONARIM                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10-15°C (50-59°F) |                                                 | H753 + 5-15% 740 30 min / 60oC (140oF)          | H753 + 5-15% 740<br>30 min / 60oC (140oF)          |
| 15-25°C (59-77°F) | H753 + 5-10% 740 30 min / 60oC (140oF)          |                                                 |                                                    |
| 25-30°C (77-86°F) |                                                 | H752/H753 + 5-15% 740 30 min / 60oC (140oF)     |                                                    |
| >30°C (86°F)      | H752/H753 + 5-10% 740/741 30 min / 60oC (140oF) | H752/H753 + 5-15% 740/741 30 min / 60oC (140oF) | H752/H753 + 5-15% 740/741<br>30 min / 60oC (140oF) |

YOĞUNLUK  
0.99 ± 0.01 g/cm<sup>3</sup>

KATI MADDE  
50 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir. 2004/42/IIIB(e)(840)840

#### NOTLAR

- Yalnızca önerilen sertleştirici ve tinerlerle uygulayın.
- 10°C (50°F) altında kullanmayın.
- Kuruma ve karışım ömrü; sertleştirici, film kalınlığı ve ortam sıcaklığına bağlıdır (önerilen film kalınlığı 50-60 µm).

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.

TEORİK KAPLAMA ALANI  
10 - 11 m<sup>2</sup> / L; 50 µm (2 mil) kuru filmde

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 740 ACRYL NORMAL veya 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

**2K boya sistemleri suyla reaksiyona girebildiğinden kullanılan tüm ekipman nemden arındırılmış olmalıdır. İzosiyanatlar ciltte hassaslaşmaya yol açabilir. Malzeme kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Histaminik rahatsızlık veya solunum sorunu geçmişi olanlar önce doktora danışmalıdır.**

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgilimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.