



TEKNİK BİLGİLER / No 216

C495 CLEAR EXPRESS 4:1 SEMI GLOSS

GENEL TEKNİK TANIM

Yarı parlak bitişli iki bileşenli akrilik vernik.

Kısmi onarımlara uygundur.

Üstün mekanik ve kimyasal dayanım.

Hızlı kuruma.

YÜZEY

HB BODY solvent bazlı ve su bazlı bazkat boyalar

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ



Vernikten önce baz katın yeterince kurumasını bekleyin. Yüzeydeki tozu toz tutucu bezle alın.

ÜRÜN UYGULAMASI



4 kısım VERNİĞİ 1 kısım H752 SLOW / H753 NORMAL HARDENER FOR TOPCOATS ile karıştırın. Karışım ömrü 4 - 5 h / 23°C (73°F)



0 - 10% 740 NORMAL / 741 SLOW ACRYL THINNER / REDUCER



Püskürtmeye hazır: 16 - 18 s DIN 4 / 20°C (68°F)



1.2 - 1.3 mm 1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi) 2 kat = 40 - 50 µm (1.6 - 2 mil)



5 min / 23°C (73°F) Matlaşana kadar bekleme



3 h / 23°C (73°C) 15 min / 60°C (140°F) panel sıcaklığı



Kısa dalga 5 - 7 min Mesafe: 60 - 70cm

YOĞUNLUK
0.94 ± 0.02 g/cm³

KATI MADDE
39 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir. 2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Yalnızca önerilen sertleştirici ve tinerlerle uygulayın.
- 15°C (59°F) altında kullanmayın.
- Kuruma ve karışım ömrü sertleştirici, film kalınlığı ve ortam sıcaklığına bağlıdır (önerilen film kalınlığı 40 - 50 µm).
- ASTM D523 parlaklık: 20°C (68°F) koşulunda 10 - 15 GU (parlaklık birimi).

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

TEORİK KAPLAMA

50 µm (2 mil) kuru filmde 5 - 7 m²/l

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 740 ACRYL NORMAL veya 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.

2K boya sistemleri suyla reaksiyona girebildiğinden kullanılan tüm ekipman nemden arındırılmış olmalıdır. İzosiyanatlar ciltte hassaslaşmaya yol açabilir. Malzeme kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Histaminik rahatsızlık veya solunum sorunu geçmişi olanlar önce doktora danışmalıdır.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgilimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

OCAK 2026