



TEKNİK BİLGİLER / No 103

P335 5:1 HS FILLING PRIMER

GENEL TEKNİK TANIM

2K akrilik esaslı zımpara astarı.

Yüksek dolgu özellikleri.

Hem yeni hem kullanılmış parçalara ara yapışma artırıcı gerekmeden doğrudan uygulama.

Kolay zımpara işlemi.

Plastik parçalarda bile mükemmel mekanik özellikler.

YÜZEY

Zımparalanmış eski boya
Zımparalanmamış kataforez OEM paneller (E-COAT)

Cam elyafı

Temiz ve zımparalanmış çelik paneller

HB BODY Polyester Macunları

HB BODY Wash Astarları

P961 Etch Primer

Yeni ve kullanılmış plastik parçalara saf Polietilen (PE) hariç

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.



Yüzeyi 770 NORMAL / 771 FAST ANTİSİL yağ giderici ile temizleyin

2 bezle sürme-silme yapın. Temizleyiciyi henüz ıslakken temiz, kuru bezle silerek alın. Basıncılı hava ve yapışkan toz beziyle tozu giderin.

ÜRÜN UYGULAMASI: Zımpara astarı olarak



5 kısım ASTARI 1 kısım
BODY H725 HARDENER
FOR PRIMERS ile
karıştırın
Karışım ömrü: 60 - 70 min
/ 23°C (73°F)



%15 - 20 740 NORMAL /
741 SLOW ACRYL
THINNER / REDUCER
ekleyin



Püskürtmeye hazır: 27 -
34 s DIN 4 / 20°C (68°F)



1.5 - 1.8 mm 1.7 - 2.2 bar
(25 - 32 psi) 2 kat = 100 -
120 µm (3.9 - 4.7 mil)



10 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme



20 - 30 min / 60°C (140°F)
panel sıcaklığı 2 - 3 h /
23°C (73°F)



Kısa dalga 5 - 8 min
mesafe 60 - 70 cm



P 400 - P 500



P 600 - P 1000 Elle sulu
zımpara



Tüm HB BODY boya sistemleriyle
üzere boyanabilir.

ÜRÜN UYGULAMASI: Plastik parçalar için

Yapışma artırıcı gerekmeden doğrudan uygulama



Kuru zımpara P240 -
P320



Yüzeyi 770 NORMAL / 771
FAST ANTİSİL yağ giderici ile
temizleyin
2 bezle sürme-silme yapın.
Temizleyiciyi henüz ıslakken
temiz, kuru bezle daima silerek
alın.
Basıncılı hava ve yapışkan toz beziyle
tozu giderin.



5 kısım ASTARI 1 kısım
BODY H725 HARDENER
FOR PRIMERS ile
karıştırın
Karışım ömrü: 55 - 70 min /
23°C (73°F)



%50 - 60 740 NORMAL
/ 741 SLOW ACRYL
THINNER / REDUCER
ekleyin



Püskürtmeye hazır: 15 -
19 s DIN 4 / 20°C (68°F)



1.3 - 1.5 mm 1.7 - 2.2 bar (25
- 32 psi) 2 - 3 kat = 60 - 80
µm (2.3 - 3.1 mil)



5 - 10 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme



1 - 2 h / 23°C (73°F)



P 400 - P 500



P 600 - P 1000 Elle sulu
zımpara



Tüm HB BODY boya sistemleriyle
üzere boyanabilir.

ÖZGÜL AĞIRLIK 1.46 ± 0.02
g/cm3

KATI MADDE 74± 2%
Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC)

Bileşenleri ve özellikleri nedeniyle özel tamir boyası ürünüdür. Bu kategoride en yüksek VOC içeriği 540 g/L'dir. Kullanıma hazır ürünün VOC içeriği 540 g/L'dir. 2004/42/IIIB(c)(540)540

NOTLAR

- Yalnızca önerilen sertleştirici ve tinerlerle uygulayın.
- 15°C (59°F) altında kullanmayın.

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.

Dikkat: Panelin OEM (E-COAT) olup olmadığını daima bez ve incelticiyle kontrol edin. OEM (E-COAT) panelde bez temiz kalır. Ardından yüzeyi 770 ANTISİL NORMAL ile temizleyin.



Daima koruyucu donanım kullanın.

TEORİK KAPLAMA

120 micron (4.7 mil) kuru filmde 6 m2 / l



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Son kullanımdan sonra şununla temizleyin: 767
NITRO thinner / reducer

2K boya sistemleri suyla reaksiyona girebildiğinden kullanılan tüm ekipman nemden arındırılmış olmalıdır. İzosiyanatlar ciltte hassaslaşmaya yol açabilir. Malzeme kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Histaminik rahatsızlık veya solunum sorunu geçmişi olanlar önce doktora danışmalıdır.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

ARALIK 2024