



TEKNİK BİLGİLER / No 807

SPRAY P360 2K HS PRIMER

GENEL TEKNİK TANIM

Tüm onarım türleri için yüksek dolgu gücüne sahip astar.

Mükemmel örtücülük ve izolasyon özellikleri.

Tüm 1K ve 2K boya sistemleriyle boyanabilir.

YÜZEY

Eski boyalı yüzey
Zımparalanmamış OEM paneller (E-COAT)
Cam elyafı
Çıplak çelik
HB BODY Polyester Macunları
HB BODY Wash Astarları
P961 Etch Primer
Otomotiv plastikleri; saf
polietilen (PE) hariç

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.



Yüzeyi uygun kum zımpara ile zımparalayın.



Yüzeyi 770 NORMAL / 771 FAST ANTISIL Degreaser ile temizleyin.

2 bezle sürme-silme yapın. Temizleyiciyi henüz ıslakken temiz, kuru bezle silerek alın. Basınçlı hava ve yapışkan toz beziyle tozu giderin.

ÜRÜN UYGULAMASI:



Önce iyice çalkalayın: 2 - 3 min



20 - 30 cm uzaklıktan ince katlar püskürtün



2 kat
50 - 60 µm
(2 - 2.4 mil)



8 - 10 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme



40 - 50 min / 23°C (73°F)



P 400 - P 600



P 800 - P 1000
Elle sulu zımpara



Herhangi bir HB BODY boya sistemiyle kaplayın



Kullanımdan sonra kutuyu ters çevirip az miktarda püskürterek memeyi temizleyin

YOĞUNLUK
0.95 ± 0.03 g/cm3

KATI MADDE
27 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC)
Bileşimi ve özellikleri bakımından aerosol üründür. Bu kategoride en yüksek VOC 840 g/L. Kullanıma hazır ürünün VOC değeri 840g/L.
2004/42/IIIB(e)(840)840

NOTLAR

- Bilye ses vermeye başladıktan sonra 2 - 3 min çalkalayın.
- İstenen son kat sonucunu elde etmek için benzer yüzeyde deneme önerilir.
- Plastiklerin farklı yapıları nedeniyle plastik yüzeylerde yapışmayı mutlaka deneyin.
- En uygun uygulama sıcaklığı 10 - 25°C (50 - 77°F).

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Garantili raf ömrü 36 aydır; açılmamış orijinal ambalajında, serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanmalıdır.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar incelemesiyle özenle seçilmiştir. Yayımlarındaki en iyi bilgilere dayanır. Veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Doğruluğu, kesinliği ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Kullanıcı, amaçladığı kullanım için gerekirse güncellemeleri ve ek bilgileri kontrol etmelidir. Bu ürünün fikri mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını, dilediğimiz zaman kendi takdirimizle bildirimde bulunmadan değiştirebilir ve/veya kullanımdan kaldırabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar, gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de aynen uygulanır.